

Antiruggine all'acqua

Primer anticorrosivo all'acqua per ferro e termosifoni — inodore

CARATTERISTICHE

Primer anticorrosivo all'acqua per metalli, formulato con cariche anticorrosive non inquinanti. Ideale come fondo protettivo per ferro e termosifoni, da finire con smalto all'acqua.

DATI TECNICI

Composizione	Formulata con cariche anticorrosive non inquinanti
Peso specifico medio	1,25 – 1,28 kg/l
Essiccazione	3–4 ore · asciutto ~1–2 ore (20 °C, 60% U.R., film 50 µm)
Sovrapplicazione	Dopo 5–6 ore
Aspetto del film	Opaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Resa	14–16 mq/l per mano
Spessore raccomandato	40–50 µm secchi
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello, rullo o spruzzo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pronto all'uso.
Se necessario, diluire fino al 10% in volume con acqua.

CONFEZIONI

0,75

litri

2,5

litri

CICLO APPLICATIVO

FERRO NUOVO

1. Spazzolare ed eliminare completamente la ruggine; rimuovere unto e sporco con diluente sintetico.
2. Applicare due mani di Antiruggine all'acqua secondo le indicazioni di diluizione.
3. Finire con due mani di Smalto all'acqua.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Temperatura aria	5 – 35 °C
Temperatura superficie	5 – 40 °C
Temperatura prodotto	10 – 30 °C
Umidità relativa	max 85%

Il supporto dev'essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada. In ambienti chiusi garantire un continuo ricambio d'aria. Non applicare in condizioni climatiche avverse.

NOTA BENE

Su **ferro nuovo con calamina**, lasciare prima arrugginire il ferro alle intemperie prima di operare come indicato. Non lasciar trascorrere più di **48 ore** tra l'applicazione dell'Antiruggine e lo smalto all'acqua di finitura.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957