

# Cementil all'acqua

Fondo di preparazione acrilico all'acqua per legno, muratura, PVC e vetroresina

## CARATTERISTICHE

Fondo di preparazione acrilico all'acqua per legno, muratura, fibrocemento, PVC e vetroresina. Ottimo potere riempitivo e isolante, ideale per regolare l'umidità del legno e preparare il supporto alla successiva finitura con smalto all'acqua.

## DATI TECNICI

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Composizione</b>                | Resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti selezionati |
| <b>Supporti</b>                    | Legno, muratura, fibrocemento, PVC, vetroresina                |
| <b>Peso specifico medio</b>        | 1,28 kg/l                                                      |
| <b>Essiccazione</b>                | 3-4 ore                                                        |
| <b>Sovrapplicazione</b>            | Dopo 5-6 ore                                                   |
| <b>Aspetto del film</b>            | Opaco                                                          |
| <b>Copertura</b>                   | Ottima                                                         |
| <b>Riempimento</b>                 | Ottimo                                                         |
| <b>Resa</b>                        | 10-12 mq/l per mano                                            |
| <b>Temperatura di applicazione</b> | 8-30 °C                                                        |
| <b>Conservazione</b>               | Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C             |
| <b>Colore</b>                      | Bianco                                                         |

## APPLICAZIONE

### ATTREZZI

Pennello, rullo o spruzzo.  
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

### DILUIZIONE CON ACQUA

Pronto all'uso.  
Se necessario, diluire dal 5 al 10% in volume con acqua.

## CONFEZIONI

**0,75**

litri

**2,5**

litri

## CICLO APPLICATIVO

### LEGNO NUOVO

1. Due mani di Cementil all'acqua, carteggiando la superficie tra una mano e l'altra.
2. Finitura con uno smalto all'acqua.

### LEGNO GIÀ VERNICIATO

1. Accurata spazzolatura e pulitura del supporto, eliminando le incoerenze presenti.
2. Due mani di Cementil all'acqua, carteggiando la superficie tra una mano e l'altra.
3. Finitura con uno smalto all'acqua.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

### Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)  
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

**MADE IN ITALY · DAL 1957**