

Flatting all'acqua

Vernice di finitura trasparente lucida per legno — non ingiallente

CARATTERISTICHE

Vernice di finitura trasparente e lucida, non ingiallente, a base di resine acriliche in emulsione. Protegge e decora il legno formando una pellicola elastica con buona resistenza agli agenti atmosferici, evidenziando la venatura senza alterarla.

DATI TECNICI

Composizione	Resine acriliche in emulsione
Peso specifico medio	1,00 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 6–8 ore, secondo le condizioni ambientali
Aspetto del film	Lucido
Resistenza al lavaggio	Oltre 35.000 colpi di spazzola Gardner dopo 7–8 gg
Resa	5–6 mq/l in due mani, secondo l'assorbimento del supporto
Temperatura di applicazione	8–30 °C
Condizioni d'impiego	Aria 5–35 °C · superficie 5–40 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Trasparente

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o rullo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pronto all'uso a pennello e rullo.
A spruzzo: diluire dal 5 al 10% con acqua.

CONFEZIONI

0,75

litri

2,5

litri

CICLO APPLICATIVO

LEGNO NUOVO

1. Il legno dev'essere stagionato e asciutto (umidità massima 13%).
2. Carteggiare accuratamente con carta abrasiva.
3. Spolverare accuratamente.

LEGNO RESINOSO

1. Pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acqua ragia.
2. Carteggiare accuratamente con carta abrasiva.
3. Spolverare accuratamente.

LEGNO GIÀ TRATTATO

1. Rimuovere ogni traccia di vecchie pitture con sverniciatore.
2. Carteggiare fino a ottenere il legno nudo.

FINITURA

1. Una mano di Impregnante all'acqua Hydro.
2. Dopo 6–8 ore, due mani di Flatting all'acqua.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957