

Idropittura Silossanica

Idropittura silossanica traspirante e idrorepellente — per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Idropittura silossanica per intonaci minerali vecchi e nuovi, dove si desidera lasciare inalterata la traspirabilità aumentando l'impermeabilità. A base di resine silossaniche e acriliche, con pigmenti di elevata resistenza ai raggi U.V. e cariche lamellari. Ottima traspirabilità e potere antialghe.

DATI TECNICI

Composizione	Resine silossaniche e acriliche, pigmenti di elevata resistenza ai raggi U.V. e cariche lamellari
Peso specifico medio	1,4 – 1,5 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 6–8 ore tra una mano e l'altra
Aspetto del film	Opaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Resa	11–13 mq/l per mano
Altre proprietà	Ottima traspirabilità e potere antialghe
Temperatura di applicazione	8–30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco e colori di cartella (selezione Hydro)
Basi	B=P, ED

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o rullo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello	10 – 20%
Rullo	10 – 20%

CONFEZIONI

0,75

litri

4

litri

12

litri

CICLO APPLICATIVO

MURI NUOVI

1. Spazzolare per rimuovere le incoerenze.
2. Una mano di Isolante Acrilsilossanico (diluizione secondo le indicazioni in confezione).
3. Due mani di Idropittura Silossanica a distanza di 6–8 ore l'una dall'altra.

MURI GIÀ VERNICIATI CON IDROPITTURE TRASPIRANTI O SFARINANTI

1. Accurata spazzolatura e pulitura del supporto, eliminando le incoerenze presenti.
2. Una mano di Ancorante Universale diluito al 100% in volume con diluente sintetico.
3. Due mani di Idropittura Silossanica.

NOTA BENE

Non applicare su superfici esposte al sole diretto e proteggere il supporto dalla pioggia per almeno **48 ore**. Non miscelare con altri prodotti, per non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957