

Multiprimer

Fondo di preparazione all'acqua per lamiera zincata, leghe leggere e supporti difficili

CARATTERISTICHE

Fondo di preparazione all'acqua per supporti difficili: lamiera zincata, leghe leggere, PVC, plastica, alluminio e linoleum. Rapida essiccazione, buona carteggiabilità e ottima adesione, particolarmente adatto a essere sovraverniciato con smalti all'acqua.

DATI TECNICI

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti selezionati
Supporti	Lamiera zincata, leghe leggere, PVC, plastica, alluminio, linoleum
Peso specifico medio	1,20 kg/l
Adesione	Ottima (anche su PVC duro, poliestere, alluminio)
Essiccazione	Asciutto 1-2 ore (20 °C, 60% U.R.)
Spessore del film	5-10 µm
Sovrapplicazione	Dopo circa 2 ore, secondo temperatura e umidità
Aspetto del film	Opaco
Resa	15-18 mq/l per mano
Temperatura di applicazione	8-30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello, rullo o spruzzo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Applicare non diluito.
Se necessario: pennello e rullo max 5%,
spruzzo 20%.

CONFEZIONI

0,75

litri

2,5

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

1. Pulire la superficie con acqua e idoneo detergente sgrassante, usando una spugna abrasiva.
2. Risciacquare bene e lasciare asciugare.

APPLICAZIONE

1. Applicare una mano di Multiprimer, non diluita.
2. Finire con smalto all'acqua.

NOTA BENE

Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, è richiesto un **continuo ricambio d'aria**.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957