

Quarzo Acrilico

Rivestimento acrilico con farine di quarzo per esterni — antialghe e antimuffa

CARATTERISTICHE

Rivestimento murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa e farine di quarzo, con pigmenti altamente solidi alla luce. Presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici e un buon potere antialghe e antimuffa (se richiesto). Applicabile a finitura liscia o bucciata, per superfici esterne.

DATI TECNICI

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa, farina di quarzo e pigmenti altamente solidi alla luce
Peso specifico medio	1,58 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 6–8 ore, secondo le condizioni ambientali
Aspetto del film	Opaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Resa	Finitura liscia 7–11 mq/l · finitura bucciata 3–4 mq/l per mano
Temperatura di applicazione	8–30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco e colore richiesto (selezione Hydro)
Basi	Bianco, P, ED

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Finitura liscia: pennello o rullo di lana.
Finitura bucciata: modellatura con rullo di gomma o di schiuma sintetica.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Finitura liscia	25 – 40%
Bucciata · 1 ^a mano	25%
Bucciata · 2 ^a mano	0 – 10%

CONFEZIONI

0,75

litri

4

litri

12

litri

CICLO APPLICATIVO

MURI NUOVI

1. Spazzolare per rimuovere le incoerenze presenti.
2. Una mano di Isolante Acrilico Tilcrl diluito al 500% con acqua.
3. Due mani di Quarzo secondo le indicazioni di diluizione.

MURI VECCHI E SFARINANTI · VECCHIE PITTURE DEGRADATE

1. Accurata spazzolatura e pulitura del supporto, eliminando le incoerenze presenti.
2. Una mano di Isolante Arcofix diluito al 300% con acqua.
3. Due mani di Quarzo secondo le indicazioni di diluizione.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957