

Smalto Murale all'acqua

Smalto all'acqua per pareti, supercoprente — disponibile satinato e opaco

CARATTERISTICHE

Smalto all'acqua per la verniciatura di superfici murali, a base di particolari resine acriliche e fini pigmenti in dispersione acquosa. Supercoprente, inodore e non ingiallente, con ottima elasticità, di facile applicazione, altamente lavabile e a bassa presa di sporco. Disponibile in finitura opaca o satinata.

DATI TECNICI

Composizione	Copolimeri acrilici e cariche selezionate in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,25 kg/l
Essiccazione (25 °C)	Asciutto 2–4 ore
Sovrapplicazione	6–8 ore, secondo le condizioni ambientali
Finiture disponibili	Satinato, opaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Buona
Resistenza al lavaggio	Oltre 30.000 colpi di spazzola Gardner dopo 7–8 gg (ASTM D2486)
Resa	12–16 mq/l per mano
Temperatura di applicazione	8–30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco e sistema Ambiance Plus, RAL, NCS
Basi	B=P, D, ED

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello, rullo a pelo raso o spruzzo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello e rullo **5 – 15% max**
Spruzzo **10 – 20% max**

CONFEZIONI

0,75

litri

2,5

litri

12

litri

CICLO APPLICATIVO

MURI NUOVI

- Una mano di Isolante Tilcrl diluito con 5 parti d'acqua.
- Due mani di Smalto Murale all'acqua.

MURI GIÀ VERNICIATI

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto, eliminando le incoerenze presenti.
- Supporti sfarinanti: una mano di Ancorante Universale diluito al 100% con diluente sintetico. Supporti ben ancorati: una mano di Isolante Tilcrl diluito con 5 parti d'acqua.
- Due mani di Smalto Murale all'acqua.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957