

Superlavabile Acrilica

Superlavabile acrilico di elevata qualità — per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

A base di copolimeri acrilici e pigmenti in soluzione acquosa, a bassa presa di sporco e anticarbonatazione. Garantisce altissima copertura e lavabilità di primo livello. Idonea per muri interni ed esterni, sia su supporti nuovi che già verniciati.

DATI TECNICI

Composizione	Copolimeri acrilici e pigmenti in soluzione acquosa
Peso specifico medio	1,430 – 1,500 kg/l
Essiccazione (25 °C)	Fuori polvere 30–40 min · Asciutto 2–3 h · Indurito 4–6 h
Sovrapplicazione	3–4 ore (secondo condizioni ambientali)
Aspetto del film	Opaca
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottima
Resistenza al lavaggio	18.000 colpi di spazzola Gardner dopo 7–10 gg (ASTM D2486)
Resa	15–20 mq/l per mano
Temperatura di applicazione	5–30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +30 °C
Colore	Bianco e sistema Ambiance / Plus, RAL, NCS
Basi	Bianco, P, D, ED

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello, rullo a pelo raso o spruzzo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello	30 – 40%
Rullo	30 – 40%
Spruzzo	50%

CONFEZIONI

0,75

litri

4

litri

12

litri

CICLO APPLICATIVO

MURI NUOVI

1. Carteggiare e spazzolare il supporto per rimuovere sporco e incoerenze.
2. Una mano di isolante Tilcrl diluito con 5 parti d'acqua.
3. Due mani di Superlavabile Acrilica secondo le indicazioni di diluizione.

MURI GIÀ VERNICIATI

1. Eliminare le incoerenze con spazzolatura e pulitura del supporto.
2. Verificare l'adesione delle vecchie pitture; se necessario asportarle (spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura).
3. Una mano di isolante Tilcrl diluito con 5 parti d'acqua.
4. Due mani di Superlavabile Acrilica.

CEMENTO

1. Pulire ed eliminare le incoerenze; verificare l'adesione delle vecchie pitture.
2. Una mano di Fissativo Universale diluito al 100% in volume con diluente sintetico.
3. Una mano di Superlavabile diluita al 30% in volume con acqua; attendere 6–8 h.
4. Una mano di Superlavabile diluita al 20% in volume con acqua.

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Il prodotto completa la polimerizzazione e l'essiccazione in 8–10 giorni in condizioni ambientali ottimali (10–35 °C; U.R. max 70%). Qualora in questo lasso di tempo si verificano eventi piovosi, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso: fenomeno temporaneo che non influisce sulle resistenze del prodotto ed è facilmente eliminabile con un idro-lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957