

Termoisolante Anticondensa

Idropittura termica anticondensa e antimuffa — effetto termoisolante e fonoassorbente

CARATTERISTICHE

Idropittura per la pitturazione di superfici murali quando si vogliono ottenere effetti termoisolanti, fonoassorbenti e anticondensa, prevenendo al contempo la formazione della muffa. A base di resine viniliche, microsfere di vetro e pigmenti selezionati.

DATI TECNICI

Composizione	Resine viniliche, microsfere di vetro e pigmenti selezionati
Peso specifico medio	1,08 – 1,15 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 4–5 ore
Aspetto del film	Opaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Resa	5–8 mq/l per mano
Temperatura di applicazione	8–30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o rullo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello e rullo **15 – 30%**

CONFEZIONI

0,75

litri

4

litri

12

litri

CICLO APPLICATIVO

MURI NUOVI

1. Accurata spazzolatura delle superfici, eliminando totalmente le incoerenze presenti.
2. Una mano di Primer Anticondensa.
3. Due mani di Termoisolante Anticondensa secondo le indicazioni.

MURI GIÀ VERNICIATI DEGRADATI

1. Accurata spazzolatura e pulitura del supporto, eliminando le incoerenze presenti.
2. Una mano di Primer Anticondensa.
3. Due mani di Termoisolante Anticondensa secondo le indicazioni.

MURI AMMUFFITI DA RIVERNICIARE

1. Accurata spazzolatura e pulizia del supporto per eliminare la muffa presente.
2. Una mano di Spray Antimuffa.
3. Una mano di Primer Anticondensa.
4. Due mani di Termoisolante Anticondensa secondo le indicazioni.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957